

Azonosító: Mgy ZK M22 (2017/01)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1./ A terméktípus egyedi azonosító kódja:
M22 zúzott kő
- 2./ Típus-, tétel- vagy sorozat szám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Nincs külön azonosító.
- 3./ Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Adalékanyag betonhoz (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
- 4./ A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
**Dráva-Kavics és Beton Kft.
8800 Nagykanizsa, Kemping u. 10.**
Gyártóüzem:
**Máriagyúd I. mészkőbánya
7818 Máriagyúd 0612 hrsz**
- 5./ Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
**Csóky Károly
(karoly.csokay@dkb.hu)**
- 6./ Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
2+ rendszer
- 7./ Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Építőipari Vizsgáló Laboratórium, Dunaújvárosi laboregység (2400 Dunaújváros, Gutenberg köz 2.) a NAT által 1077/2010 számon akkreditált vizsgáló laboratórium, ISO 9001 minőségirányítási rendszerben QM HU 1 34 241 11 számon tanúsított laboratórium, aki elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, végzi az üzemi gyártásellenőrzési folyamatok felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a (2+) rendszerben, valamint kiadta a termék Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát **2095 CPR 125-2 számon.**
- 8./ Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adta ki:
Nem értelmezhető.

9./ A nyilatkozat szerinti teljesítmény

A frakció szemnagysága: 0-22
MSZ EN 12620:2002+A1:2008.) szabvány alapján D=22mm
Aprózódással szembeni ellenállás MSZ EN 1097-2:2010 szabvány alapján
- LA érték (%) 24
- LA osztály LA₂₅
Kopásállóság MSZ EN 1097-1:2012 szabvány alapján
- M_{DE} érték (%) 13
- M_{DE} osztály M_{DE}15
Testsűrűség és vízfelvétel MSZ EN 1097-6:2013 szabvány alapján

Frakció			0,063/4,0	4,0/31,5
Látszólagos testsűrűség	p _α	Mg/m ³	2,67	2,69
Kemencés szárításon alapuló testsűrűség	p _{rd}	Mg/m ³	2,52	2,66
Telítettségen és felületi száradáson alapuló testsűrűség	p _{ssd}	Mg/m ³	2,58	2,67
Vízfelvétel	WA ₂₄	%	2,20	0,40
Frakciók aránya		%	52	48

Magnézium-szulfátos kristályosítás MSZ EN 1367-2:2010 szabvány alapján

- Magnéziumszulfátos aprózódás értéke 2 m/m%
- Vizsgálati eredmények terjedelme 0,5m/m%

Hidraulikusan kötött keverékek kötési, szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők:

- A termék szerves vagy más a hidraulikus kötés és szilárdulási folyamatát befolyásoló anyagot nem tartalmaz

Szennyeződések vizsgálata szemrevételezéssel:

- A termékben nincsenek olyan idegen anyagok, amelyek a végtermék felhasználására károsak lehetnek.

Fagyállóság/Fagyállóság sóoldatban MSZ EN 1367-1:2007 szabvány alapján

- Fagyasztási ciklusok száma 10
- Tömegveszteség (m%) 0,7/0,8
- Fagyállóság szerinti osztály F₁ / F₁

Klorid Tartalom MSZ EN 12457-2:2003 szabvány alapján


- Desztillált vizes kivonat (mg/kg sza) 20

10./ Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Nagykanizsa, 2017. február 24.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek


Dr. Uwe Scholz
ügyvezető

Dráva Kavics és Beton Kft.
H-8800 Nagykanizsa, Kemping u. 10.
Adósz.: 10344019-2-20
Raif: 12072507-00146600-00100004


Csókay Károly
termelési igazgató